

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Tinta Emborrachada é um produto de alto desempenho, indicado para proteger paredes externas contra batidas de água. Sua aplicação forma uma membrana protetora elástica e flexível, podendo ser aplicado diretamente sobre o reboco curado, concreto e fibrocimento. Não indicamos a aplicação em caso de umidade negativa e ou ascendente do solo.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

COR:

Branco

EMBALAGENS/RENDIMENTO

Baldinho 3,6 kg = 35m² por demão

Balde 18 kg = 175 m² por demão

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação.)

APLICAÇÃO

Utilizar rolo de lã de pelo baixo, trincha ou pincel.

SECAGEM

Ao toque 2 horas. Entre demãos intervalo de 04 horas, final 24 horas.

(Pode variar de acordo com a temperatura do ambiente.)

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

VALIDADE

2 anos.

DILUIÇÃO

Primeira demão de 15% à 20% de água limpa.

Demais demãos até 10% de água limpa.

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local aberto e fresco, e longe de fontes de calor, manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável. Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, mofo e brilho. Não usar o produto sobre superfícies siliconadas, pedras polidas ou cimento queimado.

SUPERFÍCIES CAIADAS: Devem ser raspadas e escovadas e em seguida aplicar o Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicações na embalagem;

SUPERFÍCIES COM MOFO: Lavar com solução de água e água sanitária na medida de 1 para 1, enxaguar e aguardar a secagem;

REBOCO NOVO: Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias).

CONCRETO NOVO/REBOCO FRACO: Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias), Aplicar fundo preparador de paredes.

ALTAMENTE ABSORVENTE: Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias).

SUPERFÍCIES CAIADAS/PARTÍCULAS SOLTAS OU MAL ADERIDAS: Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem.

MANCHAS DE GORDURA: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

PARTES MOFADAS: Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem

Aplicação deve seguir a norma ABNT NBR 13245

5. ADVERTÊNCIA:

RECOMENDAÇÕES

Evite retoque após a secagem do produto. Não interromper a aplicação no meio da superfície. Em caso de infiltração, solucionar previamente o problema. Havendo formação de bolhas na aplicação, corrija imediatamente o problema.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11.702 Tipo 4.5.8

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparação, diluição, e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

