

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A tinta Renove Acrílica Premium Especial Fosca é um produto de alta performance com excelente rendimento, alastramento e cobertura. Indicado para áreas externas e internas de superfícies de alvenaria, massa corrida, massa acrílica, concreto, fibrocimento e texturas. Produto com fino acabamento e baixo odor.

### 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

**ACABAMENTO**  
FOSCO

**EMBALAGENS/RENDIMENTO**

Lata 18 Litros: de 110m<sup>2</sup> final

Galão 3,6 Litros: de 22m<sup>2</sup> final

**O RENDIMENTO É VARIÁVEL DE ACORDO COM A IRREGULARIDADE E ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE, ESPESSURA, MÉTODO E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO.**

**APLICAÇÃO**

Utilizar rolo, trincha ou pistola de pintura. Pressão de pulverização - 30 a 40 LB/POL<sup>2</sup>. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.

**DILUIÇÃO**

Diluir com 15% à 25% de água limpa

**SECAGEM**

Ao toque de 2 horas. Entre demãos intervalo de 4 horas. Final 12 horas.

**COMPOSIÇÃO**

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas e algicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes poliméricos, coalescentes, antiespumantes e água.

### 3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem.

Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável. Evite guardar a sobra do produto diluído.

Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água em abundância e imediatamente para nivelar a cor.

Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água em abundância e imediatamente para nivelar a cor.



### 4. APLICAÇÃO:

#### DICAS E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE ACORDO COM A NBR 13.245 DE FEVEREIRO DE 1995

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, mofo e brilho.

**SUPERFÍCIES CAIADAS:** Devem ser raspadas e escovadas e em seguida aplicar o Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação na embalagem.

**SUPERFÍCIES COM MOFO:** Lavar com solução de água e água sanitária na medida de 1 para 1, enxaguar e aguardar a secagem;

**SUPERFÍCIES DE FIBROCIMENTO:** Aplicar Renove Fundo Preparador de Paredes conforme a orientação na embalagem;

#### IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE:

- PAREDES INTERNAS: Corrigir com Renove Massa Corrida;
- PAREDES EXTERNAS - Corrigir com Massa Acrílica Renove.

**Obs.:** Em caso de imperfeições profundas, corrigir com reboco e aguardar o tempo de cura total de 28 dias;

#### GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto

