

Renove

BOLETIM TÉCNICO LÁTEX ACRÍLICO PROFISSIONAL

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89
V. GUGLIELMO TONON, 238 - NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A tinta Renove Acrílico Profissional é indicada para paredes internas. Esta embalagem de tintas produz um ótimo custo-benefício podendo ser usada em concreto, fibrocimento, massa acrílica, texturas, massa corrida e repinturas sobre áreas com tinta látex. Boa aderência e acabamento.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Classificação:

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Tipo 4.5.3, em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079.

Cores:

Variadas Cores Prontas

Acabamento:

Fosco

Rendimento:

Lata 18L: De 150 à 200m² por demão;

Galão 3,6L: De 30 à 40m² por demão;

Aplicação:

Utilizar rolo, trincha ou pistola de pintura. (Pressão de pulverização - 30 à 40 LB/POL²);

Diluição:

De 10 à 20% com água potável

Demãos:

Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. (Dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.)

Secagem:

Toque: 2 horas - Entre demãos: 4 horas - Final: 12 horas;

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

3. PRECAUÇÕES:

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Evite retoques isolados após a secagem da tinta. Antes de utilizar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicação deve seguir a norma ABNT NBR 13.245.

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeiras, materiais gordurosos, mofo e brilho.

Para obter um fino acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo. Em pinturas ou repinturas nas quais existam aplicações ou retoques de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 30% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.

SUPERFÍCIES CAIDADAS: Devem ser raspadas e escovadas e em seguida aplicar o Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem;

SUPERFÍCIES COM MOFO: Lavar com solução de água e água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem total;

SUPERFÍCIES DE FIBROCIMENTO: Aplicar Renove Fundo Preparador de Paredes conforme está descrito na embalagem;

IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE – Paredes Internas: Corrigir com Renove Massa Corrida; Paredes Externas: Corrigir com Renove Massa Acrílica. (OBS.: Em caso de imperfeições profundas, corrigir com reboco e aguardar o tempo total de cura de 28 dias.)

5. ADVERTÊNCIA:

Algumas cores intensas derivadas de pigmentos orgânicos (vermelho, amarelo e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta, afetando apenas o aspecto visual.

Até 20 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou aumento de brilho).

Garantia: A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a Nota Fiscal e o N° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

