

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

É um produto de excelente qualidade. Possui elevada resistência ao intemperismo, fácil aplicação e limpeza. Ótimo alastramento, aderência e cobertura, excelente acabamento e rendimento.

Produto conforme normas ABNT NBR 11702 Tipo 4.2.1.2.

### 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

#### RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeira, ferro, galvanizado e alumínio.

**Cores:** 18 Cores Prontas

**Acabamento:** Brilhante, Fosco e Acetinado.

**Sólidos por Massa:** 37 %  $\pm$  2

**Sólidos por volume:** 36,61 %  $\pm$  2

**VOC:** 344,31 g/L

**Peso Específico à 25°C:** 1,01 g/cm<sup>3</sup> (valor aproximado)

**Ponto de Fulgor:** 38°C

**Tempo de armazenagem:** 24 meses

**Embalagem:** 900ml e 3,6L

**Numero de demãos recomendadas:** 2 à 3 demãos com intervalo de 15 a 20 minutos.

**Espessura por demão:** Espessura de película úmida – 80 à 110  $\mu$ m / Espessura de película seca - 30 à 45  $\mu$ m

**Diluição:** 20% com aguarrás

**Secagem:** 3 à 4 horas ao toque – 10 à 12 horas manuseio – 72 horas final



### 3. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

#### PREPARO DE SUPERFÍCIE - Norma ABNT NBR 13.245

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida: Lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

**Madeira Nova:** Lixar as farpas da madeira. Aplicar uma demão do Fundo Nivelador Branco, após 24 horas, lixar e remover o pó;

**Madeira Repintura:** Eliminar brilho antes da aplicação;

**Ferro Novo com indício de ferrugem:** Lixar e aplicar uma demão do Zarcão. Aguardar 24 horas;

**Ferro Com ferrugem:** Remover totalmente a ferrugem com lixa e/ou escova de aço. Aplicar uma demão do Zarcão;

**Ferro Repintura:** Lixar e eliminar totalmente o brilho. Tratar os pontos com ferrugem conforme instruções acima;

**Alumínio e Galvanizado Novo:** Aplicar antes Primer ou Fundo Preparador para Galvanizado;

**Alumínio e Galvanizado Repintura:** Remover a tinta antiga e mal aderida e aplicar o fundo apropriado;

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem;

**Partes mofadas:** Lavar com água sanitária e água na proporção de 1 para 1, enxaguar e aguardar secagem.

### 4. ADVERTÊNCIA:

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade superior a 90%. A deposição de poeira e fuligem é mais acentuada em superfícies rústicas que em superfícies lisas, e também depende de fatores alheios ao nosso controle, como localização, proteção (beiral, rufo e pingadeira), e posição da parede pintada, frequência de chuvas e direção dos ventos;
- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura abaixo de 40°C;
- O produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação;
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, e etc;
- Manter longe do contato de crianças e animais;

### 5. APLICAÇÃO:

#### INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

**Lixar:** Lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma, uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida;

**Limpar:** A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir a aderência do produto que será aplicado sobre a superfície;

**Selar:** O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado;

**Homogeneizar:** A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes da tinta, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas;

**Diluir:** A diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho, tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação;

**Aplicar:** Sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, deve-se seguir as recomendações de preparação de superfície;

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

### 6. OBSERVAÇÕES:

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.

Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, pois poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de solventes diferentes ao especificados em aprovação previada pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanta a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.