

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para rebocos e concretos em áreas internas e externas; Tetos, Gesso e Gesso Acartonado, Blocos de concreto; Nivelamento de rebocos ou como reboco fino; Espessuras até 20 mm. Não indicado para superfícies com baixa resistência superficial; Bases pintadas, madeira, vidro, metais, revestimentos cerâmicos e pedras.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca

Classificação:

Norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.2.

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

Diluição:

Até 5% se necessário.

Aplicação:

Desempenadeira de Aço e/ou Desempenadeira de plástico.

Secagem:

Ao toque de 4 horas.

Final 24 horas.

Curatotal 04 dias.

Embalagem/Rendimento:

Barrica 20kg - Rende até 13 m² (dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado)

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Não é indicado aplicar em superfícies planas, e sobre produtos elastoméricos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.

Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Rebocos e alvenarias deverão estar curados a pelo menos 14 dias e concretos a 28 dias; A superfície deve estar estruturalmente íntegra, livre de sujeiras, óleos, graxas, tintas e desmoldantes; Eliminar qualquer possibilidade de infiltração ou escorrimento de água como topos de parede e vedação de pingadeiras.

Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo; Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos; Não há necessidade de tempo de espera para utilização do produto; Utilize o produto em até 2 horas, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

Umedecer a base antes da aplicação, de maneira leve; Aplicar o produto, com desempenadeira lisa, limpa e sem ferrugem, de maneira uniforme e constantemente verificando se a base permanece plana ou sem ondulações; Aguarde 3 horas para aplicação de 2ª demão do produto; Caso necessário, utilize uma lixa fina, para remoção de imperfeições e marcas de emendas. Atenção: Utilize equipamentos limpos, e sem ferrugens, para evitar manchamentos no produto.

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A garantia se restringe a reposição do produto, é necessário seguir rigorosamente todas as orientações contidas nesta embalagem.

É necessário apresentação da nota fiscal e número do lote.

Não estão cobertos para efeito de garantia, trincas estruturais, dilatação, vestígios de umidade negativa, e outros fatores de responsabilidade do consumidor.

A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície.

