

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Massa para Efeito Decorativo Premium com acabamento de Cimento Queimado. Após sua segunda demão, na aplicação apresenta efeitos manchados como um mármore, oferecendo requinte e valor para a obra.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Acabamento:

Fosco

Embalagem/Rendimento:

Balde 23kg – de 120m² à 130m² por demão;

Baldinho 5,6kg – de 35m² à 45m² por demão;

Demãos:

2 a 3 Demãos - Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos. Para um melhor rendimento, indicamos um fundo fosco na cor Cinza;

Diluição:

Produto pronto para uso. Sendo necessário homogeneizar antes da aplicação.

Secagem:

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 24 horas

Composição:

Produto à base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos, alifáticos glicóis e tensoativos etoxilados e carboxinados, pigmentos isentos de metais pesados.

3. PRECAUÇÕES:

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Sobre Massa Acrílica: Aplicar de 2 a 3 demãos de Cimento Queimado, utilizando uma desempenadeira de Aço Inox própria para aplicação. Deixar secar no mínimo 04 horas entre demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Sobre Pintura em bom estado: Lixar a superfície levemente, remover o pó com pano umedecido em água. Aplicar uma demão de tinta Premium ou similar, deixando secar no mínimo 06 horas. Aplicar de 2 a 3 demãos de Cimento Queimado, utilizando uma desempenadeira de Aço Inox própria para aplicação. Deixar secar no mínimo 04 horas entre demãos, lixar com lixa massa fina nº 220 conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos conferir o acabamento conforme desenho.

OBS: Para realçar os efeitos, pode ser aplicado cera Micro-Cristal ou Carnaúba(INCOLOR) em pasta.

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

